

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Farbpaste/ pigment paste

Art.Nr.: 94XXX

Kurzbeschreibung / Profile:

Unsere Farbpasten sind auf Basis eines styrolfreien, ungesättigten Polyesterharz. Hochkonzentriert erzielen sie ein farbstarkes Ergebnis mit guter bis sehr guter UV-beständigkeit

Our pigment pastes are based on a styrene free, unsaturated polyester resin. The high concentrated paste reach an intense result with a really good UV-resistance.

Eigenschaften / Key properties:

- hochkonzentriert / high concentrated
- farbstark / intense
- styrolfrei / styrene free
- gute UV-Beständigkeit/ good UV-resistance

Lieferform / delivery form: *

Viskosität bei 20°C / Viscosity at 20°C	Fließfähig bis pastös (pigmentabhängig) / fluid till pasty (based on the pigment)
Dichte (theoretische Bestimmung) / Density (theoretical evaluation)	1,2 – 2,2 g/ml +/-0,1
Farbe / Color	Farbtöne auf Anfrage / Color as requested
Einsatzmenge/ required quantity**	Bis zu 10% auf die Harzkomponente (EP) / Until 10% based on the resin (EP) Bis zu 3% (Acryl/PU) /Until 3% (Acryl/PU)

* Werte sind gerundete Ergebnisse und können von Charge zu Charge abweichen. / the results shown are rounded results

** Vorversuche durchführen. Pigmente können je nach Farbton die Topfzeiten verzögern oder Verlängern/ Do pretests. Depending on the color the pigments can reduce or extend the pot life

Sicherheitshinweise / Safety instructions:

Beim Umgang mit diesem Produkt, bitte befolgen Sie die Anweisungen und Informationen, die im Sicherheitsdatenblatt angegeben sind und achten Sie auf Sicherheitsbestimmungen und Hygiene am Arbeitsplatz.

When handling this product, please comply with the advice and information given in the safety data sheet and observe protective and workplace hygiene measures adequate for handling chemicals.

Storage / Lagerung:

Die Farbpasten sollten unter trockenen Bedingungen, bei 10-25 °C, vorzugsweise im dicht verschlossenen Originalgebinde gelagert werden. Unter diesen Bedingungen ist eine Lagerung von bis zu 9 Monaten möglich. Das Produkt vor direktem Sonnenlicht schützen.

The pigment pastes should be stored in a dry place and in the sealed original container, at temperatures between 10°C and 25°C. Under these storage conditions the shelf life is 9 months. The product should not be exposed to direct sunlight.